

Opis produktu:

Nowocoat Roof Adhesion Primer WB to wodorozcieńczalny, przezroczysty podkład na bazie żywicy epoksydowej 1K o bardzo dobrych właściwościach przyczepnych do chłonnych i niechłonnych podłoży mineralnych takich jak beton i wylewki cementowe wewnątrz i na zewnątrz. Może być również stosowany jako środek zwiększający przyczepność do dachówek angobowanych z kolejnymi powłokami akrylowych powłok dachowych.

Szereg zastosowań:

Nowocoat Roof Adhesion Primer WB Żywica akrylowa, żywica epoksydowa, woda, eter glikolowy, dodatki. Zawiera jako środek konserwujący:

Benzisothiazolinone i Methylishiazolinone to podkłady niezawierające rozpuszczalników.

Cechy produktu:

- Grunt adhezyjny do chłonnych i niechłonnych podłoży mineralnych
- Bardzo dobre właściwości adhezyjne
- Może być również stosowany jako środek poprawiający przyczepność dachówek angobowanych
- Przezroczysty

Podłoża:

Środki do obróbki końcowej, warstwy spieków, zanieczyszczenia, szkodliwe wykwyty lub inne warstwy pośrednie, które zakłócają wiązanie.

Powierzchnia dachu – specjalny podkład do:

- Dachówka
- Dachówki angobowane
- Dachówki betonowe
- Cement włóknisty

W przypadku podłoży, które nie są wymienione lub są nieznane, należy utworzyć obszary testowe i sprawdzić przyczepność.

DANE TECHNICZNE

Obróbka: Dokładnie wymieszać Nowocoat Roof Adhesion Primer WB. Na oczyszczoną powierzchnię nałożyć podkład klejący za pomocą pędzla, wałka lub w przypadku stosowania jako specjalny podkład dachowy, alternatywnie za pomocą urządzenia hydrodynamicznego.

Dach: Chłonne i bardzo chłonne dachówki ceramiczne rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1 i nałożyć obficie 1 x Nowocoat Roof Adhesion Primer WB. Unikaj kałuż i biegaczy

Dachówki angobowane, satynowe: rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1, nałożyć obficie 1 x Nowocoat Roof Adhesion Primer WB. Unikać tworzenia się kałuż i rowków Chłonne i bardzo chłonne dachówki betonowe: rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1, nałożyć obficie 1 x Nowocoat Roof Adhesion Primer WB. Unikaj kałuż i biegaczy

Chłonne pokrycia dachowe z włókno-cementu: rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1, nałożyć obficie 1 x Nowocoat Roof Adhesion Primer WB. Unikaj kałuż i biegaczy

Metoda aplikacji: pędzlem, wałkiem, natryskiem hydrodynamicznym

Temperatura obróbki: Co najmniej +5°C dla temperatury przedmiotu i otoczenia podczas obróbki i suszenia.

Zużycie: ok. 200ml/m² Zużycie może się różnić w zależności od rodzaju i struktury podłoża oraz sposobu aplikacji. Dokładne wartości zużycia należy ustalić przeprowadzając powłokę próbną.

Czas schnięcia: w temperaturze +20°C i względnej wilgotności 65%. Wilgotność:

- Możliwość chodzenia po ok. 3 godzinach
- Możliwość ponownego malowania na dachu po ok. 3-24 godzinach

Czasy te zmieniają się przy niższych temperaturach i/lub wyższej wilgotności.

Czyszczenie narzędzi: Natychmiast po użyciu zmyć wodą.

Kolor: Żółtawo-przezroczysty

Przechowywanie: Chronić przed mrozem, chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Produkt posiada trwałość co najmniej 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, pod warunkiem przechowywania w chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Niezwłocznie zużyć rozcieńczony materiał.

Baza wiążąca: Modyfikowane, emulgowane wodą żywice epoksydowe

Gęstość: ok. 1,05 g/cm³

Wartość pH: ok. 9-10

Stopień połysku: jedwabisty połysk

Struktura: satynowy połysk

LZO: Wartość graniczna UE dla produktu (kat. A/i): 140g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 140 g/l

KOD GIS: RE 40

Oznakowanie zagrożeń: Patrz obowiązująca karta charakterystyki

Powyższe informacje są wartościami średnimi. Ze względu na wykorzystanie surowców naturalnych, wartości poszczególnych partii mogą się nieznacznie różnić, nie wpływa to jednak na przydatność produktu

Sprzedaż:

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub ziemi/gleby. Utylizować zgodnie z oficjalnymi przepisami.

Do recyklingu przeznaczone są wyłącznie puste pojemniki. Wyschnięte pozostałości materiału można utylizować jako odpady komunalne lub odpady budowlane. Pozostałości płynnego materiału należy utylizować w porozumieniu z lokalnym przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub w autoryzowanym punkcie zbiórki. Kod odpadu AVV: 080112

Uwagi i zalecenia:

Przed dalszą obróbką należy określić stopień wysuszenia poprzez przetarcie. Na grzbiecie dłoni lub szmatce nie powinny pozostać mokre lub lepkie plamy.

Chronić wrażliwe obszary (szkło, ceramika, metal itp.). Natychmiast spłukać rozpryski dużą ilością wody. Nie czekaj, aż stwardnieje. Zapewnić odpowiednią wentylację w pomieszczeniu podczas i po obróbce.

Trzymać z dala od dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je czystą wodą. Podczas stosowania należy unikać jedzenia, picia i palenia. Do powierzchni ciągłych należy używać wyłącznie materiału o tym samym numerze produkcji/partii.

Przeznaczone wyłącznie do użytku zgodnego z przeznaczeniem. Należy przestrzegać zwykłych środków ochronnych.

Ostrzeżenia o zagrożeniach i porady dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki.

Niniejsza karta danych technicznych (TDS) została opracowana w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie i najnowszą wiedzę w tej dziedzinie. Zamierzeniem jest wsparcie rzemieślników w doborze właściwych materiałów i ich prawidłowym zastosowaniu. Informacje zawarte w niniejszej TDS nie stanowią gwarancji i nie zwalniają użytkowników z odpowiedzialności za sprawdzenie materiału i jego przydatności do zamierzonego zastosowania. Wszystkie nowe wersje zastępują poprzednie wersje TDS. Ostatnia aktualizacja: 10 kwietnia 2024 r.