

TECHNICAL DATA SHEET

NowoMetal Special Primer SB

Opis produktu

Nowo Metal Special Primer SB to profesjonalna farba podkładowa do metalowych powierzchni o utrudnionej przyczepności lub z plamami rdzy.

Zastosowanie

Grunтовanie powierzchni metalowych o ograniczonej przyczepności ze względu na rdzę, uszkodzenia lub zastosowanie specjalnych materiałów. Produkt zalecany jako farba podkładowa pod środki Nowo Metal Primer WB, Nowo Metal Roof Top WB lub Nowo Metal 2-K PU Combi SB w celu uzyskania lepszej przyczepności i wzmocnienia systemu powłok. Przed przystąpieniem do nakładania produktu zadbać, aby podłoże było suche i w pełni oczyszczone z brudu, mchu, glonów, luźnej rdzy i słabo przytwierdzonej starej farby. Plamy rdzy zagruntować farbą podkładową Nowo Metal Special Primer SB. Przed użyciem zawsze dokładnie i powoli mieszać produkt mikserem elektrycznym przez 2-3 minuty.

Właściwości

Farba podkładowa Nowo Metal Special Primer SB wiąże się z trudnymi powierzchniami metalowymi, jednocześnie zapobiegając powstawaniu rdzy.

Dane techniczne

Kolor:	Szary
Objętość sucha:	13-21%
Masa sucha:	24-32%
Zalecana grubość:	Sucha powłoka: 15-20 µm
Mokra powłoka:	75-100 µm
Teoretycznie pokrycie:	11,3 m ² przy grubości mokrej powłoki 15 µm
Rozcieńczalnik:	Niezalecany
Czyszczenie:	Nowo Metal 2K Thinner
Połysk (60°):	Mat
Przechowywanie:	W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5 do 25 °C
Gęstość:	0,98-1,06 g/ml
Czas schnięcia w temp. +20 °C i 40-60% wilg. wzgl. przy 100 µm (mokra powłoka):	
Pyłosuchość:	10-15 min (ISO 1517:1973)
Suchość powierzchniowa:	30 min (ISO 1517:1973)
Możliwość nałożenia kolejnej powłoki:	Bez ograniczeń.
Informacje dot. bezpieczeństwa:	Zob. Kartę Charakterystyki Substancji
Opakowanie:	5 + 20 litrów



COATING THE FUTURE



Instrukcje

Przed przystąpieniem do nakładania produktu zadbać, aby podłoże było suche i w pełni oczyszczone z brudu, mchu, glonów, luźnej rdzy i resztek farby. Pamiętać o dokładnym wymieszaniu produktu przed przystąpieniem do jego użytkowania. Pracę zaczynać od nałożenia produktu na mały obszar testowy, aby upewnić się, że produkt jest zgodny z pokrywana powierzchnią. Dalsze szczegóły i informacje dostępne są w wytycznych producenta.

Uwagi

Unikać warstw o grubości suchej powłoki przekraczającej 25 µm z powodu ryzyka wystąpienia problemów z przyczepnością pomiędzy warstwami.

*Niniejsza Karta Danych Technicznych została opracowana na podstawie wieloletniego doświadczenia i najnowszej branżowej wiedzy specjalistycznej. Jej zadaniem jest wsparcie rzemieślników w doborze właściwych materiałów i stosowaniu ich zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w niniejszej Karcie nie stanowią gwarancji ani nie zwalniają użytkowników z odpowiedzialności za sprawdzenie materiału i jego przydatności do danego zastosowania. Wszelkie nowe wersje Karty zastępują jej poprzednie wersje.
Data ostatniej aktualizacji: 03.04.2025.*